



Hinrisil

Płynny silikon utwardzany addycyjnie o niskiej twardości Shore A, do powielania w puszcze. Nadaje się do dozowników automatycznych.

Twardość Shore A: 16-18

opakowanie 2 x 1kg



Hinrisil KL

Silikon utwardzany addycyjnie o wysokiej twardości Shore A, do stosowania w technice taśmy klejącej i puszek. Nadaje się do dozownika automatycznego.

Twardość Shore A: > 24

opakowanie 2 x 1kg



Hinrisil Speed

Szybko twardejący silikon utwardzany addycyjnie, opracowany specjalnie do prac eksperymentalnych przy użyciu samoprzylepnych taśm do powielania lub puszek. Forma gotowa już po 10 minutach.

Twardość Shore A: 24

opakowanie 2 x 1kg

Silikon	Proporcje mieszania	mieszanie w próżni (sek)	Czas pracy (min)	Czas wiązania (min)	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	Wydłużenie przy zerwaniu (%)	Wytrzymałość na rozdarcie (N/mm)	Kolor
Hinrisil	1:1	40	>5	30 - 45	ca. 1,8	220	3.0	zielony
Hinrisil KL	1:1	40	>5	30 - 45	ca. 2,2	310	6.5	różowy
Hinrisil Speed	1:1	40	3-4	10	ca. 2,2	310	6.5	żółty